

ARDEX AMERICAS | Bases autonivelantes

| Guía de selección | | Sobre concreto | Sobre cerámicos y terrazo | Sobre residuos de adhesivo no solubles en agua | Sobre loseta vinílica (VCT) adherido | Sobre pisos epóxicos | Sobre metal | Sobre madera | Sobre piso de yeso | Primaño, preparación mecánica | Bombear | Sobre o Bajo rasante, y al nivel de la tierra (S/B/T) | Base cemento portland | Híbrido cemento-yeso | Se puede disminuir | Mezclar sólo con agua | Bi-componente | Grosor máximo sin agregado | Grosor máximo con agregado | Horas hasta pisar | Horas hasta instalar loseta no sensible a la humedad | Horas hasta instalar la mayoría de recubrimientos | Resistencia a la compresión (ASTM C109 Modificado) a 28 días | Rendimiento | HR límite |
|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|--|---|--|---|-----------|
| ARDEX K 15® | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | Si | ● | SBT | ● | | ● | ● | | 1 1/2" 4 cm | 5" 12 cm | 2 a 3 | 6 | 16 | 5500 psi (386 kg/cm ²) | 30 ft ² en 1/4" (2.79 m ² en 6 mm) | 99% RH |
| ARDEX K 40™ RAPID | | ● | ● | ● | | ● | | | | Si | ● | SBT | ● | | ● | ● | | 1" 2.5 cm | | 1 to 2 | 2 | 2 | 8000 psi (562 kg/cm ²) | 56 ft ² at 1/8" (5.2 m ² at 3 mm) | 99% RH |
| ARDEX K 13™ | Alto Fluidez | ● | ● | ● | | ● | | | | Si | ● | SBT | ● | | ● | ● | | 1 1/2" 4 cm | | 2 a 3 | 6 | 16 | 5300 psi (371 kg/cm ²) | 28 ft ² en 1/4" (2.6 m ² en 6 mm) | 99% RH |
| | Regular | ● | ● | ● | | ● | | | | Si | ● | SBT | ● | | ● | ● | | 1 1/2" 4 cm | | 2 a 3 | 6 | 16 | 5300 psi (371 kg/cm ²) | 26 ft ² en 1/4" (2.4 m ² en 6 mm) | 99% RH |
| ARDEX V 1200™ | | ● | ● | ● | | ● | | | | Si | ● | SBT | ● | | ● | ● | | 2" 5 cm | | 2 a 3 | 6 | 24 | 4500 psi (316 kg/cm ²) | 25 ft ² en 1/4" (2.3 m ² en 6 mm) | 99% RH |
| ARDEX V 1000™ | | ● | ● | | | | | | | Si | ● | SBT | ● | | ● | ● | | 1 1/4" 3 cm | | 4 a 5 | 6 | 24 | 4400 psi (309 kg/cm ²) | 25 ft ² at 1/4" (2.3 m ² at 6 mm) | 99% RH |
| ARDEX K 10™ | | ● | ● | ● | | ● | | | | Si | ● | SBT | ● | | ● | ● | | 1" 2.5 cm | | 2 a 3 | 6 | 24 | 4700 psi (329 kg/cm ²) | 50 ft ² en 1/8" (4.5 m ² en 3 mm) | 99% RH |
| ARDEX K 60™ ARDITEX | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | No | | SBT | ● | | ● | | ● | 1/2" 12 mm | | 2 a 3 | 6 | 24 | 3500 psi (246 kg/cm ²) | 42 ft ² en 1/8" (3.9 m ² en 3 mm) | 100% RH |
| ARDEX LU 100™ | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | Si | ● | S | | ● | ● | ● | | 2" 5 cm | 5" 12 cm | 3 | 72 | 72 | 5000 psi (350 kg/cm ²) | 22 ft ² en 1/4" (2 m ² en 6 mm) | 99% RH |
| ARDEX K 22 F™ | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | Si | ● | SBT | | ● | ● | ● | | 1 1/4" 3 cm | 2" 5 cm | 2 to 3 | 72 | 24* | 6000 psi (420 kg/cm ²) | 50 ft ² at 1/8" (4.5 m ² at 3 mm) | 99% RH |
| ARDEX K 34™ | | ● | ● | | | ● | | | ● | Si | ● | SBT | ● | | ● | ● | | 3" 7.6 cm | | 2 to 3 | 24* | 24* | 3000 psi (211 kg/cm ²) | 34 ft ² at 1/4" (3.15 m ² at 6 mm) | 99% RH |

Esta información representa las recomendaciones básicas de los productos. Refiérase siempre a las fichas técnicas o la página de Internet de ARDEX antes de instalar para pautas específicas. También puede comunicarse con el Departamento de servicio técnico de ARDEX al +1-888-512-7339 (724-203-5000). *Prueba de manta